



ProFlex S +UV 5,1 DN 200

Art.Nr.: 051-100099

Standard Filzliner aus spezieller PES UVx10 Faser für deutlich schnellere Aushärtung mit UV-Systemen bei gleichen Dehn- und Verarbeitungseigenschaften.

Sichere, schnelle Aushärtung bei bis zu >1m/min Zugeschwindigkeit

Produkt Informationen

Art.Nr.	051-100099
Aushärtung	UV, Warm(Wasser/Dampf), Kalt
Wandstärke	5,1 mm
Endwandstärke	4,4 mm
Material	Nadelfilz
Materialgewicht	710 g/m ²
Beschichtung	PU
Beschichtungsgewicht	300 g/m ²
Lagerung	Lichtgeschützt, trocken, 5-30° C

Flachbreite	30,75 cm
Dimensionänderung	0
Bogengängigkeit	≤ 90°
Harzverbrauch Ø	2,84 kg/lfm
Walzenabstand	11 mm
Inv. Druck	0,2-0,3 bar
Aushärtedruck	0,5 bar
Max. Druck	0,9 bar

Wandstärken Reduktionen

- Länge pro Bogen =>45° reduziert sich um 5%